

FIOCOTEX® PES

Geotessuto non tessuto in poliestere.



CODICE	PESO	RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO/TRAMA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA
TNT 201	200 g/m ²	2,0-2,0 kN/m	55-65 %
TNT 301	300 g/m ²	3,0-3,0 kN/m	50-65 %
TNT 401	400 g/m ²	3,3-4,2 kN/m	50-65 %
TNT 501	500 g/m ²	4,0-5,2 kN/m	60-65 %
TNT 601	600 g/m ²	4,9-6,0 kN/m	60-65 %
TNT 801	800 g/m ²	6,5-8,0 kN/m	70-70 %
TNT 1001	1.000 g/m ²	7,0-10,0 kN/m	70-70 %

CODICE	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO PIRAMIDALE SU SUPPORTO
TNT 201	± 300 N	>50 mm	NPD
TNT 301	± 500 N	± 40 mm	150 N
TNT 401	± 700 N	± 20 mm	150 N
TNT 501	± 800 N	± 18 mm	150 N
TNT 601	± 1.000 N	± 16 mm	150 N
TNT 801	± 1.500 N	± 15 mm	150 N
TNT 1001	± 2.000 N	0 mm	150 N
AVVERTENZE	Si consiglia di coprire il Geotessuto entro 1 mese dall'installazione		
DIMENSIONE ROTOLI		Larghezze da 1 a 6 metri	
		Lunghezze 50-100 metri	

Dati sulle capacità drenanti visionabili sulle DoP

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.